



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 006036043	1ere Gachée : 07:38 Quantité : 8.00	(1) m3	Date : 30/09/2026 Réf. commande(2) :	clau2609298605	Zone : ZONE A Véhicule : 958 SAKINA TPS -ES-958-GT Chauffeur : LADJI LADJI Centrale : BOBIGNY
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes			Chantier : AUBERVILLIER AUBERVILLIERS 61 rue du port 93300 Aubervilliers		
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 48.00 m3 Quantite Restante : 40.00 m3 Livree Reelle : 8.00
11:18	11:18	11:19	11:19	11:19	en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
Code Formule 1C25JXC1S3D22	Désignation(6)(8) BPS	Certification NF	Classe d'exposition(3) XC1	Classe chlorure CL 0,40	Consistance(7) S3 Dmax 22.4
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N			Additions(type) 0	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C25/30
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II				Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :					
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE			8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE 8.00 METRE CUBE		TECHNO 348
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Nom: EUROBAT Signature du client: 		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée.
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié.
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm.
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN.
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non.