


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044576		1ere Gachée : 13:09 (1)		Date : 30/09/2026 reg2609306586		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEENNE		Quantité : 2.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC SOUS CENTRALE	
18 B PROMENADE MARX DORMO		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL	
93460 Gournay-sur-Marne		SOUS CENTRALE				Centrale : NEUILLY SUR MARN	
ARRIVEE CHANTIER DECHARGEMENT DEPART RETOUR réelle debut chantier centrale				Quantite Origine : 0.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.50		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
6J350S1D22.4		BORDURE				Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						S1	
						Dmax	
						22.4	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
LIGEX FPL1						Résistance caractéristique(4)	
						0	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II						Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 2.50 METRE CUBE						Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 2.50 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 2.50 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 2.50 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non