


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044597		1ere Gachée : 09:05 (1)		Date : 02/10/2026		def2610026599		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : C9258360		SYNEOS NEUILLY NOCEENNE		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Véhicule : SC	
18 B PROMENADE MARX DORMO		93460 Gournay-sur-Marne		SOUS CENTRALE		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		Centrale : NEUILLY SUR MARN	
réelle		debut fin		chantier		centrale			
						Quantite Origine : 2.50 m3		en aucun cas nos produits	
						Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 2.50		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
6J350S1D22.4		BORDURE						Consistance(7)	
								S1	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
LIGEX FPL1				0				22.4	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				2.50 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				2.50 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU				2.50 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				2.50 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				2.50 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non