



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 001420289		1ere Gachée : 09:15 (1)		Date : 02/10/2026		MAHE011026103430		Zone : ZONE A			
Client : C9272150		SCGO		Chantier : SEVRAN		SEVRAN		Véhicule : 765			
2 avenue Louis Bleriot				rue Charlie Chaplin				COULIBALY-EZ-765-KQ			
95740 FREPILLON				93270 Sevrans				Chauffeur : MAMADOU			
								MAMADOU			
								Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE			
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits			
								ne doivent être ingurgités			
								ou entrer en contact avec la			
								peau au risque de provoquer			
								des allergies des rougeurs			
								ou des brulures			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure			
1C35FXA1S4D22		BPS		NF		XA1		CL 0,65			
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH						0		C35/45			
Appellation commerciale : BPS XA1 C35/45 S4 D22.4 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :					
Mode de livraison :						N° Grue :					
						Retour béton					
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE				8.00 METRE CUBE				Nom: Signature du client:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				8.00 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU				8.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR				8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):											
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non