


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057092		1ere Gachée : 11:34 (1)		Date : 02/10/2026 SPM2610026022		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : C9258004		Travaux Publics et Assain		Réf. commande(2) : 14		Véhicule : SC 525CND77	
RD619 LES FONDS DE CHEIGN		77171 Sourdun		Chantier : SC SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				Quantite Origine : 1.50 m3		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
				Quantite Restante : 0.00 m3			
				Livree Reelle : 3.00			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
6J250S1D10		BORDURE				Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						Dmax	
						S1 10	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
LIGEX FPL1				0			
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 3.00 METRE CUBE						Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.00 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU 3.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 3.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non